



## Припой медно-цинковые. ГОСТ 23137-78

ИЗДЕЛИЕ  
Гранулы, прутки

УПАКОВКА  
Связка, европаллетта

### ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ

Наименование припоя	Марка	Основные компоненты, %		Примеси, не более, %	
		Медь	Цинк	Железо	Свинец
Медно-цинковый 36	ПМЦ36	34-38	Ост.	0,1	0,5
Медно-цинковый 48	ПМЦ48	46-50	Ост.	0,1	0,5
Медно-цинковый 54	ПМЦ54	52-56	Ост.	0,1	0,5

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

ПМЦ36 - для пайки латуни, содержащей до 68% меди.

ПМЦ48 - для пайки медных сплавов, с содерж. меди свыше 68%.

ПМЦ54 - для пайки меди, томпака, бронзы и стали.



**СКЛАДЫ:** г. Киев, г. Днепр, г. Константиновка

+38 (096) 760 03 93

+38 (056) 760 03 93

+38 (044) 500-15-85

+38 (099) 100-15-85

contact@arsenalua.com

skype: arsenal-ukraine