



[www.arsenalua.com](http://www.arsenalua.com)

## Пудра алюминиевая. ГОСТ 5494-95

ПРОИЗВОДСТВО  
Европа

УПАКОВКА  
Бараны

ФРАКЦИЯ  
По ГОСТ 5494-95

### ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ

Марка	Кроющая способность на воде, см <sup>2</sup> /г, не менее	Гранулометрический состав			Химический состав, %								Всплываемость, %, не менее
		Остаток на ситах, %, не более (номера сеток по ГОСТ 6613)			Активный Al, не менее	Примеси, не более							
		+008	+0056	+0045		Fe	Si	Cu	Mn	влаги	жировых добавок		
ПАП-1	7000	1,0	-	-	-	0,5	0,4	0,05	0,01	0,2	3,8	80	
ПАП-2	10000	-	0,3	0,5	-	0,5	0,4	0,05	0,01	0,2	3,80	80	

**СКЛАДЫ:** г. Киев, г. Днепр, г. Константиновка

+38 (096) 760 03 93

+38 (056) 760 03 93

+38 (044) 500-15-85

+38 (099) 100-15-85

contact@arsenalua.com

skype: arsenal-ukraine