



Слитки медные. ГОСТ 193-79



ИЗДЕЛИЕ
Слиток

ПРОИЗВОДСТВО
Украина, Европа

УПАКОВКА
Европаллета

ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ по ГОСТ 859-2014

Марка меди	Массовая доля элемента, %													
	Cu, не менее, %	Cu+Ag, не менее, %	Примеси, не более, %											
			Bi	Fe	Ni	Zn	Sn	Sb	As	Pb	S	O	P	Ag
M006	99,99	--	0,0005	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,0003	0,002
M16	--	99,95	0,001	0,004	0,002	0,003	0,002	0,002	0,002	0,004	0,004	0,003	0,002	--
M1	--	99,90	0,001	0,005	0,002	0,004	0,002	0,002	0,002	0,005	0,004	0,05	--	--

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Слитки из переплавленной электролитной меди применяются для изготовления проволоки, прутков, шин и других видов проката преимущественно электротехнического назначения.

СКЛАДЫ: г. Киев, г. Днепр, г. Константиновка

+38 (096) 760 03 93
+38 (056) 760 03 93

+38 (044) 500-15-85
+38 (099) 100-15-85

contact@arsenalua.com
skype: arsenal-ukraine