



Трубы из медно-никелевого сплава марки МНЖ5-1. ГОСТ 17217-79

ПРОИЗВОДСТВО: Индия, Китай, Европа

УПАКОВКА: Деревянный ящик, связка



СОРТАМЕНТ

Холоднодеформируемые трубы:

- Диаметр наружный от 6 до 260 мм
- Толщина стенки от 1 до 10 мм
- Длина от 2 до 6 м

Прессованные трубы:

- Диаметр наружный от 115 до 275 мм
- Толщина стенки от 5 до 60 мм
- Длина в отрезках от 0,8 до 1,5 м

ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ по ГОСТ 492-2006

| Марка | Предел | Массовая доля элементов, % | | | | | | | |
|--------|--------|----------------------------|----|------|-------|------|------|-----|----|
| | | Ni+Co | Al | As | Bi | C | Cu | Fe | Mg |
| МНЖ5-1 | Мин. | 5,0 | -- | -- | -- | -- | Ост. | 1,0 | -- |
| | Макс. | 6,5 | -- | 0,01 | 0,002 | 0,03 | -- | 1,4 | -- |

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Трубы из медно-никелевого сплава марки МНЖ5-1 применяются в судостроительной промышленности.

СКЛАДЫ: г. Киев, г. Днепр, г. Константиновка