



[www.arsenalua.com](http://www.arsenalua.com)

## Трубы медные для теплообменных аппаратов.ГОСТ 21646-2003

### СОРТАМЕНТ

- Диаметр наружный от 6 до 50 мм
- Толщина стенки от 0,5 до 3 мм
- Длина в отрезках от 1,5 до 12 м

ПРОИЗВОДСТВО  
Европа

УПАКОВКА  
Пучки не более 80 кг

### ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ по ГОСТ 859-2014

Марка меди	Массовая доля элемента, %													
	Cu, не менее, %	Cu+Ag, не менее, %	Примеси, не более, %											
			Bi	Fe	Ni	Zn	Sn	Sb	As	Pb	S	O	P	Ag
M1p	--	99,90	0,001	0,005	0,002	0,005	0,002	0,002	0,002	0,005	0,005	0,01	0,002-0,012	--
M2p	--	99,7	0,002	0,05	0,02	--	0,05	0,005	0,01	0,01	0,01	0,01	0,005-0,06	--

**СКЛАДЫ:** г. Киев, г. Днепр, г. Константиновка

+38 (096) 760 03 93  
+38 (056) 760 03 93

+38 (044) 500-15-85  
+38 (099) 100-15-85

contact@arsenalua.com  
skype: arsenal-ukraine