



Проволока из сплавов копель и константан. ГОСТ 1790-77



СОРТАМЕНТ
Диаметр от 0,2 до 5 мм

ПРОИЗВОДСТВО
Европа, Китай

УПАКОВКА
Катушка, бухта

ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ по ГОСТ 492-2006

Наименование сплава	Марка	Предел	Массовая доля элементов, %							
			Ni+Co	Al	As	Bi	C	Cu	Fe	Mg
Копель	МНМц43-0,5	Мин.	42,5	--	--	--	--	Ост.	--	--
		Макс.	44,0	--	0,002	0,002	0,1	--	0,15	0,05
Константан	ММНМц40-1,5	Мин.	39,0	--	--	--	--	Ост.	--	--
		Макс.	41,0	--	0,01	0,002	0,1	--	0,5	0,05

Проволока медная крешерная. ГОСТ 4752-79



СОРТАМЕНТ
Диаметр от 2 до 10 мм

ПРОИЗВОДСТВО
СНГ, Европа, Польша

УПАКОВКА
Связка

ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ по ГОСТ 859-2014

Марка меди	Массовая доля элемента, %													
	Cu, не менее, %	Cu+Ag, не менее, %	Примеси, не более, %											
			Bi	Fe	Ni	Zn	Sn	Sb	As	Pb	S	O	P	Ag
M06	--	99,97	0,001	0,004	0,002	0,003	0,002	0,002	0,002	0,003	0,003	0,02	0,002	--

СКЛАДЫ: г. Киев, г. Днепр, г. Константиновка

+38 (096) 760 03 93
+38 (056) 760 03 93

+38 (044) 500-15-85
+38 (099) 100-15-85

contact@arsenalua.com
skype: arsenal-ukraine