



Порошок оловянный. ГОСТ 9723-73

УПАКОВКА Барабан металлический 25-50 кг

ФРАКЦИЯ по ГОСТ 9723-73

ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ

| Марка | Sn, не менее | Примеси, не более, % | | | | | | | | Прокаленный остаток, после обработки соляной кислотой, не более |
|-------|--------------|----------------------|------|------|-------|------|-------|------|-----|-----------------------------------------------------------------|
| | | Pb | Fe | Cu | S | Bi | As | Sb | O | |
| ПО1 | 99,1 | 0,15 | 0,02 | 0,03 | 0,016 | 0,05 | 0,015 | 0,05 | 0,5 | 0,02 |
| ПО2 | 99,0 | 0,25 | 0,02 | 0,03 | 0,016 | 0,05 | 0,015 | 0,05 | 0,5 | 0,02 |

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Для нанесения покрытий, в машиностроительной отрасли;
- Для производства электроугольных изделий, в том числе электрических щеток, осветительных и элементных углей, бронзо-графитных подшипников, втулок, уплотнительных материалов, электрических контактов, постоянных магнитов и конструкционных изделий и других металлокерамических композиций в различных отраслях промышленности.

СКЛАДЫ: г. Киев, г. Днепр, г. Константиновка

+38 (096) 760 03 93

+38 (056) 760 03 93

+38 (044) 500-15-85

+38 (099) 100-15-85

contact@arsenalua.com

skype: arsenal-ukraine