



Пруток оловянный. ГОСТ 860-75

СОРТАМЕНТ

Диаметр 8-10 мм

ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ

Марка	Sn, не менее	Примеси, не более, %														
		As	Fe	Cu	Pb	Bi	Sb	S	Zn	Al	Ga	Ag	Au	Co	Ni	Примесей
О1пч	99,915	0,01	0,009	0,01	0,025	0,01	0,015	0,008	0,002	0,002	-	-	-	-	-	0,085
О1	99,9	0,01	0,009	0,01	0,04	0,015	0,015	0,007	0,002	0,002	-	-	-	-	-	0,1

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Используются для производства полупроводниковых электронных приборов в технике.

СКЛАДЫ: г. Киев, г. Днепр, г. Константиновка

+38 (096) 760 03 93

+38 (056) 760 03 93

+38 (044) 500-15-85

+38 (099) 100-15-85

contact@arsenalua.com

skype: arsenal-ukraine