



Сплавы цинковые литейные в отливках. ГОСТ 25140–93

ИЗДЕЛИЕ
Чушка

ПРОИЗВОДСТВО
Украина ТМ “АРСЕНАЛ”

УПАКОВКА
Пачка 500-1000 кг

ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ

Марка сплава	Массовая доля, %											
	Основных компонентов					Примесей, не более						
	Al	Cu	Mg	Fe	Zn	Cu	Pb	Fe	Cd	Sn	Si	Pb+Cd+Sn
ЦА4о	3,5–4,5	-	0,02 - 0,06	-	Ост.	0,06	0,005	0,06	0,003	0,001	0,015	0,009
ЦА4	3,5–4,5	-	0,02 - 0,06	-		0,06	0,01	0,07	0,005	0,002	0,015	-
ЦА4М1о	3,5–4,5	0,7–1,3	0,02 - 0,06	-		-	0,005	0,06	0,003	0,001	0,015	0,009
ЦА4М1	3,5–4,5	0,7–1,3	0,02 - 0,06	-		-	0,01	0,07	0,005	0,002	0,015	-
ЦА4М1в	3,5–4,5	0,6 - 1,3	0,02–0,10	-		-	0,02	0,12	0,015	0,005	0,03	-
ЦА4М3о	3,5–4,5	2,5–3,7	0,02–0,06	-		-	0,006	0,06	0,003	0,001	0,015	0,009
ЦА4М3	3,5–4,5	2,5–3,7	0,02–0,06	-		-	0,01	0,07	0,005	0,002	0,015	-
ЦА8М1	7,1–8,9	0,70–1,40	0,01–0,06	-		-	0,01	0,10	0,006	0,002	0,015	-
ЦА30М5	28,5–32,1	3,8–5,6	0,01–0,08	0,01–0,5		-	0,02		0,016	0,01	0,075	-

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- В автомобильной, тракторной, электротехнической и других отраслях промышленности для отливки деталей приборов, требующих стабильности размеров.
- Для отливки корпусных, арматурных, декоративных деталей, не требующих повышенной точности.
- В различных отраслях промышленности для литья неотчетственных деталей
- Вкладыши подшипников, втулки балансированной подвески, червячные шестерни, сепараторы подшипников качения

СКЛАДЫ: г. Киев, г. Днепр, г. Константиновка

+38 (096) 760 03 93

+38 (056) 760 03 93

+38 (044) 500-15-85

+38 (099) 100-15-85

contact@arsenalua.com

skype: arsenal-ukraine