



www.arsenalua.com

• Проволока цинковая. ГОСТ 13073-77

СОРТАМЕНТ
Диаметр 2; 2,5; 3 мм.

ПРОИЗВОДСТВО
Польша

УПАКОВКА
Бухта 25 кг

ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ

Марка	Zn не менее	Примеси, не более, %							
		Pb	Cd	Fe	Cu	Sn	As	Al	Всего
ЦВ	99,99	0,005*	0,002	0,003	0,001	0,001	0,0005	0,005	0,01
Ц0А	99,98	0,01	0,003	0,003	0,001	0,001	0,0005	0,005	0,02
Ц0	99,975	0,013	0,004	0,005	0,001	0,001	0,0005	0,005	0,025

• Проволока цинкалюминиевая

СОРТАМЕНТ
Диаметр 2; 2,3; 2,5; 3; 3,17; 3,48 мм.

ПРОИЗВОДСТВО
Польша

УПАКОВКА
Бухты по 20 кг и 25 кг

ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ

Основные компоненты, %		Примеси, не более, %						
Zn	Al	Pb	Cd	Pb+Cd	Sn	Fe	Cu	Si
84-86	14-16	0,005	0,005	0,006	0,001	0,05	0,01	Ост.

СКЛАДЫ: г. Киев, г. Днепр, г. Константиновка

+38 (096) 760 03 93

+38 (056) 760 03 93

+38 (044) 500-15-85

+38 (099) 100-15-85

contact@arsenalua.com

skype: arsenal-ukraine