



Феррохром. ГОСТ 4757-91

ФРАКЦИЯ
10-50 мм

УПАКОВКА
Биг-бэг, мешки

ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ

Высокоуглеродистый	Cr	C	Si	P / кл, А	P / кл, Б	S / кл, А	S / кл, Б
ФХ800	65	8	2	0,03	0,05	0,06	0,08
ФХ850	65	8,5	2	0,03	0,05	0,06	0,08
ФХ900	65	9	2	0,03	0,05	0,04	0,06
Низкоуглеродистый	Cr	C	Si	P / кл, А	P / кл, Б	S / кл, А	S / кл, Б
ФХ015	65	0,15	1,5	0,03	0,05	0,02	-
ФХ025	65	0,25	2	0,03	0,05	0,02	-

СКЛАДЫ: г. Киев, г. Днепр, г. Константиновка

+38 (096) 760 03 93

+38 (056) 760 03 93

+38 (044) 500-15-85

+38 (099) 100-15-85

contact@arsenalua.com

skype: arsenal-ukraine