



www.arsenalua.com

Ферротитан. ГОСТ 4761-91

ФРАКЦИЯ
по ГОСТ 4761-91

ПРОИЗВОДСТВО
Англия

УПАКОВКА
Стальные барабаны

ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ

Марка	Массовая доля, %												
	Ti	Al	Si	C	P	S	Cu	V	Mo	Zr	Sn	Mn	Cr
	не более							не более					
ФТи70С05	68-75	5	0,5	0,2	0,05	0,05	0,2	0,6	0,6	0,6	0,10	-	-
ФТи70С08	68-75	4	0,8	0,3	0,03	0,03	0,3	1,8	2,0	1,5	0,15	0,8	0,8
ФТи70С1	65-75	5	1	0,4	0,05	0,05	0,4	3	2,5	2,0	0,15	-	-
ФТи30	28-37	8	4	0,12	0,04	0,03	0,4	0,8	0,4	0,2	0,01	-	-
ФТи25	20-30	5-25	5-30	1,0	0,08	0,03	-	-	-	-	-	-	-

СКЛАДЫ: г. Киев, г. Днепр, г. Константиновка

+38 (096) 760 03 93

+38 (056) 760 03 93

+38 (044) 500-15-85

+38 (099) 100-15-85

contact@arsenalua.com

skype: arsenal-ukraine