



www.arsenalua.com

Феррованадий. ГОСТ 27130-94

ФРАКЦИЯ
10-50 мм

ПРОИЗВОДСТВО
ЮАР, EU (Австрия), Китай, СНГ

УПАКОВКА
Металлические барабаны
по 500 кг, 250 кг. Биг-бэг

ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ

Марка	Массовая доля, не более, %								
	V	Mn	Si	C	Cu	As	Al	P	S
ФВ 50У0, 4	48-60	2,7	1,8	0,40	0,2	0,01	0,2	0,07	0,02
ФВ 50У0, 5	48-60	4,0	2,0	0,50	0,2	0,01	0,3	0,07	0,02
ФВ 50У0, 6	48-60	5,0	2,0	0,60	0,2	0,02	0,3	0,07	0,03
ФВ 50У0, 3	>= 50	0,2	2,0	0,30	0,2	0,05	2,5	0,10	0,10
ФВ 50У0, 75	>= 50	0,2	2,0	0,75	0,2	0,05	2,5	0,10	0,10
ФВ 40У0, 5	35-48	2,0	2,0	0,50	0,4	0,03	0,5	0,08	0,05
ФВ 40У0, 75	35-48	4,0	2,0	0,75	0,4	0,03	0,5	0,08	0,05
ФВ 40У1	35-48	6,0	2,0	1,00	0,4	0,03	0,5	0,10	0,05

Марка	Массовая доля, не более, %									
	V	Si	Al	C	S	P	As, не более	Cu	Mn	Ni
FeV40	35,0-50,0	2,0	4,0	0,30	0,10	0,10	-	-	-	-
FeV60	50,0-65,0	2,0	2,5	0,30	0,05	0,06	0,06	0,10	-	-
FeV80	75,0-85,0	2,0	1,5	0,30	0,05	0,06	0,06	0,10	0,50	0,15
FeV80Al2	75,0-85,0	1,5	2,0	0,20	0,05	0,06	0,06	0,10	0,50	0,15
FeV80Al4	70,0-80,0	2,0	4,0	0,20	0,10	0,10	0,10	0,10	0,50	0,15

СКЛАДЫ: г. Киев, г. Днепр, г. Константиновка

+38 (096) 760 03 93

+38 (044) 500-15-85

contact@arsenalua.com

+38 (056) 760 03 93

+38 (099) 100-15-85

skype: arsenal-ukraine