



Ниобия пятиокись. ГОСТ 23620-79



ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ

Марка	Массовая доля элементов, %, не более													
	Al ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃	SiO ₂	CaO	Ta ₂ O ₅	TiO ₂	K	Na	P	F	S	W ₂ O ₃	MoO ₃	Потери при прокаливании
НБО-Пт	0,1	0,05	0,08	0,1	0,07	0,05	0,05	0,05	0,02	0,2	0,05	-	-	0,2
НБО-М	0,1	0,15	0,1	0,1	0,07	0,01	0,1	0,1	0,1	0,3	-	0,004	0,004	0,5

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Ниобия пятиокись используют для изготовления сплавов и высоколегированной стали.

СКЛАДЫ: г. Киев, г. Днепр, г. Константиновка