



Аноды из золота. ГОСТ 25475-82

МАРКА
Зл 99,99 Ан

СОСТАМЕНТ
Толщина от 0,1 до 5 мм
Длина от 100 до 300 мм
Ширина от 50 до 200 мм

УПАКОВКА
Европалетта

ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ

Марка	Массовая доля, %							
	Au, не менее	Примеси, не более						
		Pb	Fe	Sb	Bi	Cu	Ag	Всего
Зл 99,99 Ан	99,99	0,002	0,002	0,001	0,001	0,007	0,008	0,01

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Золотые аноды применяются для гальванического покрытия изделий золотом.

СКЛАДЫ: г. Днепр, г. Киев, г. Константиновка

+38 (096) 760 03 93

+38 (056) 760 03 93

+38 (044) 500-15-85

+38 (099) 100-15-85

contact@arsenalua.com

skype: arsenal-ukraine