



www.arsenalua.com

Иридий в порошке. ГОСТ 12338-81

МАРКА
ИА-0, ИА-1, ИА-2

УПАКОВКА
Пластмассовые банки,
стеклянные ампулы

ФРАКЦИЯ
По ГОСТ 12338-81

ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ

Марка	Массовая доля, %														
	Ir, не менее	Примеси, не более													
		Pt+Pd+Rh+Ru+Os	Au	Pb	Fe	Si	Ba	Mg	Al	Ag	Ni	Cu	Sn	Ti	Потери при прокаливании
ИА-0	99,98	0,01	0,002	0,004	0,005	0,002	0,002	0,001	0,004	0,002	0,001	0,003	0,002	0,002	0,01
ИА-1	99,95	0,02	0,002	0,005	0,01	0,002	0,002	0,001	0,004	0,002	0,002	0,005	0,002	0,005	0,01
ИА-2	99,9	0,045	0,002	0,01	0,01	0,005	0,005	0,003	0,005	0,005	0,005	0,01	0,002	0,01	0,01

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Иридий применяется для производства сплавов, в автомобильной промышленности для электродов свечей зажигания.

СКЛАДЫ: г. Днепр, г. Киев, г. Константиновка

+38 (096) 760 03 93

+38 (056) 760 03 93

+38 (044) 500-15-85

+38 (099) 100-15-85

contact@arsenalua.com

skype: arsenal-ukraine