



www.arsenalua.com

Порошок из палладия. ГОСТ 31291-2005

МАРКА

ПдАП-0, ПдАП-1, ПдАП-2

УПАКОВКА

Пластмассовые банки,
стеклянные ампулы

ФРАКЦИЯ

По ГОСТ 31291-2005

ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ

Марка	Массовая доля, %																	
	Pd, не менее (по разности)	Примеси, не более																
		Pt+Rh +Ir+Ru	Au	Pb	Fe	Si	Sn	Al	Sb	Ag	Mg	Zn	Cu	Ni	Mn	Cr	Co	Ca
ПдАП-0	99,98	0,015	0,002	0,002	0,003	0,002	0,001	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,005	0,001	0,001	0,001	0,001	0,005
ПдАП-1	99,95	0,025	0,005	0,002	0,005	0,005	0,005	0,005	0,002	0,003	0,005	0,0025	0,005	0,002	0,001	0,001	0,001	0,005
ПдАП-2	99,9	0,05	0,01	0,005	0,02	0,01	0,005	0,005	0,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-

СКЛАДЫ: г. Днепр, г. Киев, г. Константиновка

+38 (096) 760 03 93

+38 (056) 760 03 93

+38 (044) 500-15-85

+38 (099) 100-15-85

contact@arsenalua.com

skype: arsenal-ukraine