



## Рутений в порошке. ГОСТ 12343-79

### МАРКА

РуА-0, РуА-1, РуА-2

### УПАКОВКА

Пластмассовые банки,  
стеклянные ампулы

### ФРАКЦИЯ

По ГОСТ 12343-79

### ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ

Марка	Массовая доля, %							
	Ru, не менее	Примеси, не более						
		Au	Fe	Pb	Ba	Si	Al	Всего
РуА-0	99,97	0,002	0,003	0,003	0,002	0,003	0,002	0,03
РуА-1	99,95	0,002	0,01	0,005	0,005	0,005	0,005	0,05
РуА-2	99,9	0,002	0,02	0,01	0,005	0,01	0,005	0,1

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Рутений применяется для производства сплавов, полуфабрикатов.

**СКЛАДЫ:** г. Днепр, г. Киев, г. Константиновка

+38 (096) 760 03 93

+38 (056) 760 03 93

+38 (044) 500-15-85

+38 (099) 100-15-85

contact@arsenalua.com

skype: arsenal-ukraine