



Диспрозий. ГОСТ 23862.9-79



ИЗДЕЛИЕ
Слитки дробленные, куски

ПРОИЗВОДСТВО
Китай

УПАКОВКА
Полиэтилен

ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ

По ТУ 48-4-214-72 (с изменениями) различают следующие марки: ДиМ-1, ДиМ-2, ДиМ-3.
ДиМ-1=99,83% по массе, ДиМ-2=99,5% по массе, ДиМ-3= 99% по массе.

Содержание основных примесей по данным масс-спектрального анализа:

RE-примеси	ppm mass	Non-RE примеси	ppm mass
Nd	70 ppm	Ca	300 ppm
La	20 ppm	W	300 ppm
Pr	20 ppm	Si	70 ppm
Sm	20 ppm	Cu	40 ppm
Gd	20 ppm	Fe	30 ppm
Tb	20 ppm	Al	20 ppm

СКЛАДЫ: г. Киев, г. Днепр, г. Константиновка